
Przewód hydrauliczny, seria 2040H (2040H-08-08V10V10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268275

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker 2040H zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wysokim wymaganiom w zastosowaniach hydraulicznych lub transferowych mediów. Oferują one niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień personalizacji, dzięki czemu inżynierowie rozwoju oferują bogaty wybór rozwiązań, zawsze mając pewność, że długa żywotność i łatwy montaż są idealne dla dzisiejszych wymagających środowisk produkcyjnych. Dodatkowo, długie dostępne długości zmniejszają marnotrawstwo na potrzeby dystrybucji i produkcji montażowej.

Rynki: • Hydraulika

przemysłowa • Funkcje mobilne

/zalety :

- Doskonała odporność

na ścieranie • Małe promienie

zgięcia • Wzmocnienie

ciśnieniowe z drutu stalowego • Doskonała elastyczność

Zastosowania

- Serwis wysokociśnieniowy dla ogólnych zastosowań hydraulicznych przemysłowych i mobilnych.
- Dla ciśnienia roboczego do 34 MPa (4,930 psi)

Specyfikacje techniczne:

- Rura rdzeniowa: elastomer

poliestrowy • Wzmocnienie ciśnieniowe: jedna pleciona warstwa drutu

stali o wysokiej wytrzymałości • Osłona: poliuretan

- Kolor:
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C dla ropy naftowej, maksymalnie 57°C dla syntetycznych płynów hydraulicznych i płynów hydraulicznych na bazie wody.

Notatki:

- 2040H z zatwierdzeniem DNV dla systemów hydraulicznych.
- Dostępne także jako węże dwuliniowe lub wieloliniowe.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	18.5 MPa | 185 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (naftowe) | 57 °C (syntetyczne płyny hydrauliczne i płyny hydrauliczne na bazie wody)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.62 kg/m
Medium	Paliwa – | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	19.3 mm
Średnica wewnętrzna	12.8 mm
Minimalny promień gięcia	75 mm
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Typ węża	Linia podwójna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268275

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:59